

EUROFIJADOR

DESCRIPCIÓN:

Fijador y endurecedor al agua basado en una emulsión coloidal que deja una superficie con una ligera pegajosidad residual.

PROPIEDADES FÍSICAS

La naturaleza de la emulsión y su pequeño tamaño de partícula le confiere unas propiedades notables en términos de penetración y adhesión. Estas cualidades le permiten ser utilizado en condiciones muy diversas como imprimación de consolidación, de adhesión o como sub-capa de revestimiento de suelos.

Mejora la adherencia de los productos de acabado y favorece la uniformidad de acabado al regular la absorción sobre soportes irregulares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materia fija en peso

26.6%

Peso específico

1.01

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas.

Aprox. 200 gr./m/capa según soporte **Diluyente**

Agua

Tiempo de secado

1 hora aproximadamente

Intervalo de repintado

12 horas

Aspecto

Líquido lechoso.

Color

Antes de aplicar: Traslúcido

Después de secar: Incoloro y transparente.

COV

1 g/l (valor máximo 40 g/l)



APLICACIONES

Especialmente indicado como capa de fondo en todo tipo de sistemas de pintado con productos base agua en superficies interiores y exteriores de hormigón, prefabricados, yeso, escayola, cartón-yeso, etc.

Para reforzar todo tipo de piedras absorbentes y superficies caleadas o harinosas.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

A brocha, rodillo, pistola aerográfica o pistola airless.

La limpieza de equipos se realizará con agua.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 2 años.

PRECAUCIONES.

No aplicar el producto si se preveen lluvias antes de 2 horas.

Si se aplica a pistola es recomendable el uso de mascarilla.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 5°C

EUROFIJADOR

MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

Para fijar fondos, eliminar desconchados y partículas sueltas mediante rascado y cepillado.
Como imprimación puente sobre superficies poco porosas, limpiar y desengrasar con agua y detergente, enjuagando y dejando secar.

- Aplicación del producto.

Remover para homogeneizar el producto.

A brocha, rodillo o pistolas, pudiéndose utilizar agua tanto para el lavado de equipos como para la dilución que corresponda según el uso requerido.

Para fijar fondos, diluir con agua en la proporción 1 parte de EUROFIJADOR y 4 partes de agua. La 2ª mano, en caso necesario, en la proporción 1:3.

Como imprimación puente, aplicar bien en forma suministro o diluir con agua en la proporción 1 parte de EUROFIJADOR 1 parte de agua.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- Consultar la ficha de seguridad..

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.